



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1539



上海天伟标准技术服务有限公司



报告编号：2026-J22195

检测报告 (电子版)

第1页 共5页

受检(委托)单位名称		上海轩妮服饰有限公司		
地址		上海市闵行区浦江镇三达路189号		
制造(供货)单位名称		---		
样品信息	样品名称	运动裤	商标	---
	款号	MLZX05		
	订单号	---		
	型号规格	---	成分(客供)	---
	样品等级	---	安全类别	B类
样品表述与说明		灰色针织裤4条		
检测信息	检测类别	委托检测	来样方式	快递
	样品接收日期	2026-9-20		
	检测周期	2026-09-20 至 2026-09-22		
检测依据和综合判定规则		GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检测结论		本报告仅提供实测数据和单项判定，具体检测数据见检测报告数据页。  签发日期: 2026-9-22		
备注		---		

批准:

陈瑾琦

审核:

高佳琦

编制:

孙升臻



声明: 1. 下列情形, 报告无效: a) 报告无检验单位检验检测专用章; b) 报告无签字; c) 报告涂改; d) 报告不完整。2. 本实验室仅对收到样品负责。3. 报告中涉及的样品相关信息由委托方提供, 本实验室不对其真实性负责。4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5. #为本实验室无能力项目, *为分包项目。
上海市浦东新区宁桥路999号9号楼4楼 T: (86-21) 5096 5355 T: (86-21) 5096 5358 Web: www.twtextile.com



上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J22195

样品：裤子

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	接缝强力	裤后裆缝（面料）	N	≥140	310	符合
		裤后裆缝（里料）	--	--	不适用（无）	--
2	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0.3	符合
3	接缝处纱线滑移		--	--	不考核	--
4	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	--	允许轻微	符合要求	符合
		破洞、缝口脱散	--	不允许	符合要求	符合
		变色	级	≥4	4	符合
		其他严重影响服用的外观变化	--	不允许	符合要求	符合
5	水洗尺寸变化率（针织类）	长度	%	-4.0~+2.0	0	符合
		宽度	%	-4.0~+2.0	-1.5	符合
6	锐利尖端与锐利边缘	锐利尖端	--	无	符合要求	符合
		锐利边缘	--	无	符合要求	符合
7	绳带		--	应符合GB 31701-2015第4.4.3条表3的要求	符合要求	符合
8	残留金属针		--	无	符合要求	符合
9	附件抗拉强力		--	--	不适用（非婴幼儿产品）	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J22195

样品：裤子面料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	棉 74.5 聚酯纤维 20.4 氨纶 5.1	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0~8.5	7.1	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检测报告

报告编号：2026-J22195

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色[棉]	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥ 4	4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
		碱性	级	$\geq 3-4$	4-5	符合
13	燃烧性能		--	--	不适用 (克重 $>90\text{g}/\text{m}^2$)	--
14	起球		级	$\geq 3-4$	4	符合
15	顶破强力		N	≥ 250	679	符合
16	断裂强力		--	--	不考核	--
17	胀破强力		kPa	--	不考核	--
备注	pH值: 萃取介质为氯化钾溶液。 甲醛含量: 方法检出限为 $20\text{mg}/\text{kg}$ 。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 可分解致癌芳香胺染料: 方法检出限为 $5\text{mg}/\text{kg}$ 。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。					



上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J22195

样品名称：裤子面料

检测项目名称		单位	技术要求	检测结果
可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯[92-67-1]	mg/kg	禁用	未检出
	联苯胺[92-87-5]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氯邻甲苯胺[95-69-2]	mg/kg	禁用	未检出
	2-萘胺[91-59-8]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基偶氮甲苯 [97-56-3]	mg/kg	禁用	未检出
	5-硝基-邻甲苯胺 [99-55-8]	mg/kg	禁用	未检出
	对氯苯胺[106-47-8]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基苯甲醚[615-05-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯甲烷[101-77-9]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二氯联苯胺[91-94-1]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲氧基联苯胺[119-90-4]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基联苯胺[119-93-7]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷[838-88-0]	mg/kg	禁用	未检出
	2-甲氧基-5-甲基苯胺[120-71-8]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)[101-14-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯醚[101-80-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯硫醚[139-65-1]	mg/kg	禁用	未检出
	邻甲苯胺[95-53-4]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基甲苯[95-80-7]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4,5-三甲基苯胺[137-17-7]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基苯甲醚[90-04-0]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氨基偶氮苯[60-09-3]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二甲基苯胺[95-68-1]	mg/kg	禁用	未检出
	2,6-二甲基苯胺[87-62-7]	mg/kg	禁用	未检出
—所检项目内容结束—				