230911342206

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1539

上海天伟标准技术服务有限公司

检测报告
（电子版）

报告编号：2026-J26486-B01　　第1页 共17页

受检(委托)单位名称		上海轩妮服饰有限公司		
地址		上海市闵行区浦江镇三达路189号		
制造（供货）单位名称		--		
样品信息	样品名称	冬季两件套	商标	--
	款号	MLZX07		
	订单号	--		
	型号规格	--	成分（客供）	--
	样品等级	--	安全类别	B类
样品表述与说明		玫红机织外套4件，宝蓝机织外套2件，玫红机织物1块		
检测信息	检测类别	委托检测	来样方式	快递
	样品接收日期	2026-11-5		
	检测周期	2026-11-05 至 2026-11-06		
检测依据和综合判定规则		GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检测结论		本报告仅提供实测数据和单项判定，具体检测数据见检测报告数据页。 （检验报告专用章） 签发日期：2026-11-9		
备注		--		

批准：张怡　　审核：刘钦　　编制：张开臻

声明：1.下列情形，报告无效：a)报告无检验单位检验检测专用章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。2.本实验室仅对收到样品负责。3.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本实验室不对其真实性负责。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.#为本实验室无能力项目，*为分包项目。
上海市浦东新区宁桥路999号9号楼4楼 T：(86-21) 5096 5355 T：(86-21) 5096 5358 Web：www.twtextile.com

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红色1外件

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	异味		/	无	无	符合
2	接缝强力	袖窿缝（面料）	N	≥140	250	符合
		袖窿缝（里料）	N	≥80	250	符合
3	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	0.5	符合
4	接缝处纱线滑移	袖缝（面料）	mm	≤6	2	符合
5	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	--	允许轻微	符合要求	符合
		面里料缩率不一，不平服	--	允许轻微	符合要求	符合
		破洞、缝口脱散	--	不允许	符合要求	符合
		附件损坏、明显变色、脱落	--	不允许	符合要求	符合
		变色	级	≥4	4	符合
		其他严重影响服用的外观变化	--	不允许	符合要求	符合
6	水洗尺寸变化率（机织类）	长度	%	-2.5～+1.5	+0.1	符合
		胸宽	%	-2.5～+1.5	-0.4	符合
7	锐利尖端与锐利边缘	锐利尖端	--	无	符合要求	符合
		锐利边缘	--	无	符合要求	符合
8	绳带		--	应符合GB 31701-2015第4.4.3条表3的要求	符合要求	符合
9	残留金属针		--	无	符合要求	符合
10	附件抗拉强力		--	--	不适用（非婴幼儿产品）	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红色1内件

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	异味		/	无	无	符合
2	接缝强力	袖窿缝（面料）	N	≥140	350	符合
		袖窿缝（里料）	--	--	不适用（无）	--
3	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	0.3	符合
4	接缝处纱线滑移		--	--	不考核	--
5	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	--	允许轻微	符合要求	符合
		破洞、缝口脱散	--	不允许	符合要求	符合
		附件损坏、明显变色、脱落	--	不允许	符合要求	符合
		变色	级	≥4	4	符合
		其他严重影响服用的外观变化	--	不允许	符合要求	符合
6	水洗尺寸变化率（针织类）	长度	%	-4.0～+2.0	-0.1	符合
		宽度	%	-4.0～+2.0	+0.2	符合
7	锐利尖端与锐利边缘	锐利尖端	--	无	符合要求	符合
		锐利边缘	--	无	符合要求	符合
8	绳带		--	应符合GB 31701-2015第4.4.3条表3的要求	符合要求	符合
9	残留金属针		--	无	符合要求	符合
10	附件抗拉强力		--	--	不适用（非婴幼儿产品）	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红1外件面料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	聚酯纤维 100（非纤维物质除外）	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0～8.5	6.6	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	>4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--
13	燃烧性能		--	--	不适用（克重>90g/m^2）	--
14	起球		级	≥3-4	4-5	符合
15	顶破强力		N	--	不考核	--
16	断裂强力	经向	N	≥200	520	符合
		纬向	N	≥200	800	符合
17	胀破强力		kPa	--	不考核	--

样品：黑色面料

检 测 结 果					
序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量	%	--	聚酯纤维 100（非纤维物质除外）	--
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值	/	4.0～8.5	6.6	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	>4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红1外件里料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	锦纶 100	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0～8.5	6.5	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合
7	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红1内胆面料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	聚酯纤维 100	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0～8.5	6.6	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	>4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--
13	燃烧性能		--	--	不适用 （克重>90g/m^2）	--
14	起球		级	≥3-4	3-4	符合
15	顶破强力		N	≥250	883	符合
16	断裂强力		--	--	不考核	--
17	胀破强力		kPa	--	不考核	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：宝蓝1外件面料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	聚酯纤维 100（非纤维物质除外）	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0～8.5	7.5	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--
13	燃烧性能		--	--	不适用（克重>90g/m^2）	--
14	起球		级	≥3-4	4-5	符合
15	顶破强力		N	--	不考核	--
16	断裂强力	经向	N	≥200	280	符合
		纬向	N	≥200	490	符合
17	胀破强力		kPa	--	不考核	--

样品：宝蓝1外件里料

检 测 结 果					
序号	检测项目	单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量	%	--	锦纶 100	--
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值	/	4.0～8.5	7.3	符合
4	异味	/	无	无	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：宝蓝1内胆面料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	纤维含量		%	--	聚酯纤维 100	--
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	pH值		/	4.0～8.5	7.2	符合
4	异味		/	无	无	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用(≤20mg/kg)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	>4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	--	不适用	--
		碱性	级	--	不适用	--
13	燃烧性能		--	--	不适用 （克重>90g/m^2）	--
14	起球		级	≥3-4	3-4	符合
15	顶破强力		N	≥250	892	符合
16	断裂强力		--	--	不考核	--
17	胀破强力		kPa	--	不考核	--

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：宝蓝2外件里料

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合

样品：里布织物

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
2	耐摩擦色牢度	干摩擦	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩擦	级	≥3	4-5	符合
3	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合

上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品：玫红色2外套里布

检 测 结 果						
序号	检测项目		单位	标准（称）值	实测值	单项判定
1	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
2	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
备注	pH值:萃取介质为氯化钾溶液。 甲醛含量:方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 可分解致癌芳香胺染料:方法检出限为5mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 玫红色1外件-接缝处纱线滑移：无后背缝 除里布织物、玫红色2外套里布检测项目外，其它检测项目及数据来源于报告编号：2026-J24775-1-B01					







上海天伟标准技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号：2026-J26486-B01

样品名称：玫红1外件面料/黑色面料/玫红1外件里料/玫红1内胆面料/宝蓝1外件面料/宝蓝1外件里料/宝蓝1内胆面料

检测项目名称		单位	技术要求	检测结果
可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯[92-67-1]	mg/kg	禁用	未检出
	联苯胺[92-87-5]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氯邻甲苯胺[95-69-2]	mg/kg	禁用	未检出
	2-萘胺[91-59-8]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基偶氮甲苯 [97-56-3]	mg/kg	禁用	未检出
	5-硝基-邻甲苯胺 [99-55-8]	mg/kg	禁用	未检出
	对氯苯胺[106-47-8]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基苯甲醚[615-05-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯甲烷[101-77-9]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二氯联苯胺[91-94-1]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲氧基联苯胺[119-90-4]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基联苯胺[119-93-7]	mg/kg	禁用	未检出
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷[838-88-0]	mg/kg	禁用	未检出
	2-甲氧基-5-甲基苯胺[120-71-8]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)[101-14-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯醚[101-80-4]	mg/kg	禁用	未检出
	4,4'-二氨基二苯硫醚[139-65-1]	mg/kg	禁用	未检出
	邻甲苯胺[95-53-4]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二氨基甲苯[95-80-7]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4,5-三甲基苯胺[137-17-7]	mg/kg	禁用	未检出
	邻氨基苯甲醚[90-04-0]	mg/kg	禁用	未检出
	4-氨基偶氮苯[60-09-3]	mg/kg	禁用	未检出
	2,4-二甲基苯胺[95-68-1]	mg/kg	禁用	未检出
	2,6-二甲基苯胺[87-62-7]	mg/kg	禁用	未检出
—所检项目内容结束—				